



# FDF

## Эластичная гидроизоляционная пленка.

Не содержащая растворителей однокомпонентная гидроизоляция под плитку согласно памятке ZDB и директиве по abP. Перекрывает трещины. Сохраняет эластичность в процессе эксплуатации. Для внутренних работ.

### Характеристики

- полностью готова к применению
- легко наносится
- не содержит растворителей
- перекрывает трещины
- сохраняет эластичность надолго
- водонепроницаема

### Применение

- для внутренних работ
- для стен и полов
- в качестве альтернативной изоляции под покрытия из кафельной и другой плитки в сырых и влажных помещениях, например, душевых и ванных комнатах, кухнях и т.д.
- для гидроизоляции в условиях нагрузок 0; A 01; A 02 согласно памятке ZDB и A1 согласно директиве по abP
- для использования в качестве гидроизоляции на обычном и пористом бетоне, цементной и известково-цементной штукатурке, каменной кладке, цементных стяжках, гипсокартонных и гипсоволоконных плитах, гипсовой штукатурке, отопляемых полах, старых кафельных покрытиях, камне и т.д.
- может использоваться в сочетании с высокоэластичными плиточными клеями FX 930, FX 900, FX 600 и FX 500 от «quick-mix»

### Свойства

- органическое вяжущее без растворителей
- контролируемое качество

### Подготовка основания

Основание должно быть прочным, сухим, его необходимо очистить от загрязнений и пыли. Отстающие лако-красочные покрытия следует удалить. На сильно абсорбирующие основания требуется нанести универсальную грунтовку UG

### Технические данные (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%)

Температура нанесения	+5°C до +35 °C
Плотность	1,5 кг/л
Перекрывание трещин	~ до 2 мм (при толщине слоя 1 мм)
Время высыхания между нанесением слоев	~ 1 час (в зависимости от погодных условий)
Готовность для укладки плитки	спустя ~ 12 часов (в зависимости от погодных условий)
Расход	~ 1,0 - 1,5 кг/м <sup>2</sup> при нанесении в два слоя
Хранение	хранить в сухом месте при температуре не ниже 0 °C
Форма поставки	ведра по 6 кг и 25 кг

«quick-mix». Гладкие, неабсорбирующие поверхности (например, старые кафельные покрытия) тщательно очистить и при необходимости предварительно обработать кварцевым грунтовочным раствором QG от «quick-mix». На основании не должно быть налипших остатков чистящего средства. Основания с сульфатом кальция в качестве вяжущего (например, гипсовая штукатурка, ангидритовые стяжки) необходимо тщательно обработать универсальной грунтовкой UG от «quick-mix». Перед нанесением эластичной гидроизоляции FDF универсальная грунтовка UG должна высохнуть.

### Выполнение работ

Перед нанесением эластичной гидроизоляционной пленки FDF необходимо герметизировать деформационные и монтажные швы с помощью эластичной уплотнительной ленты DBF или готовых уплотнительных уголков (DE-I – для внутренних углов / DE-A – для наружных углов) от «quick-mix». Напольные сливы и места входа труб герметизируют уплотни-

тельными манжетами от «quick-mix» (DM-W – для стен / DM-B – для пола). FDF наносят в неразбавленном виде в два слоя с помощью валика или кисти. Гидроизоляцию наносят по всей поверхности слоем одинаковой толщины. После нанесения первого слоя в зависимости от погодных условий его следует просушить примерно 1 час. Последующее керамическое покрытие можно укладывать в зависимости от погодных условий спустя примерно 12 часов.

Следует соблюдать требования памятки ZDB «Указания по выполнению герметизации в сочетании с керамическим покрытием и облицовкой из кафельных и других плит для наружных и внутренних поверхностей», а также директивы по abP.

### Рекомендации

- не разрешается проводить работы при температуре воздуха и основания ниже +5°C и выше +30°C
- свежий раствор следует предохранять от слишком быстрого высыхания и беречь от воздействия неблагоприятных условий (палящее солнце, сквозняк и т.д.)
- не добавлять в раствор посторонние вещества

### Расход

Расход составляет в зависимости от нагрузки ~ 1,0-1,5 кг/м<sup>2</sup> при нанесении в два слоя.

### Срок хранения

Хранить в сухом месте при температуре не ниже 0 °С.

### Форма поставки

Ведро по 6 кг и 25 кг.

### Утилизация

Утилизируются только упаковки без остатков материала. Затвердевшие остатки материала могут быть утилизированы по коду ЕАК № 17 03 02 (асфальт, обессмоленный).

### Примечания

Данный продукт не содержит растворителей. В случае попадания материала на кожу следует обильно промыть ее водой. В случае попадания материала в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. также информацию на упаковке.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести пробное применение продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши общие правила заключения сделок. С момента выхода данного технического описания все предыдущие утрачивают силу.

ЗАО "Квик-микс"  
127220, г. Москва  
Башиловская улица, д. 12  
Тел.: +7 (499) 42-908-42 (многоканальный)  
Факс: +7 (499) 42-908-41  
E-Mail: [moscow@quick-mix.com](mailto:moscow@quick-mix.com)